

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 2.3.2018 Tulostettu 7.6.2018

## LATTIAMASSA LM 6000



### Tuotekuvaus

Fescon LM 6000 on erikoissemanttisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsinlevitettävä lattiamassa.

- Kaseiiniton
- Käsintasoitettava
- Kerrospaksuuksille 10 – 250 mm
- Kuivuu hydratoitumalla



### Käyttökohteet

- Betonilattioiden valu, oikaisu, täyttö ja kallistusvaluhiin asunnoissa ( kuivissa- ja märkätiloissa), toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa.
- Tarvittaessa pinnan viimeistelyyn voidaan käyttää Fescon LT 4000 tai LT 3000 - lattiatasoitteita
- Voidaan käyttää uivissa, raudoitetuissa (esim. # 150 5mm) lattioissa. Tällöin min. paksuus 50 mm

### Käyttöohjeet

#### Alusta

- Puhdas, kiinteä ja pölytön
- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus
- Suhteellinen kosteus < 95 % RH
- Lämpötila > + 10 °C
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

#### Pohjustus

- Pohjustus tehdään Fescon Tartuntapohjusteen ohjeen mukaisesti, riippuen alustasta
- Pohjustuslammikoita ei saa esiintyä tasoitetyötä aloitettaessa
- Ohuissa (< 50mm) kerroksissa tartunta alustaan varmistetaan hierontamalla slurry, 1 kg Lattiamassa 6000 + 0,5 dl tartuntapohjuste + 1,5 dl vettä, kostutettuun alustaan, jonka jälkeen valu märkää-märälle periaatteella

### Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) kuivajauhetta sekoitetaan 1,7-1,9 litraan kylmää vettä
- LM 6000 sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Massa levitetään alustalle, tasoitetaan teräslastalla tai hierretään. Levitys, tasoitus ja pinnan hierto yhtäjaksoisesti, tarvittava tiivistys tehdään hevostamalla
- Työaika n. 0,5 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti
- Lattia on tehtävä uivana, raudoitettuna rakenteena, mikäli alustana on heikko betoni (tartunta < 0,5 Mpa), puualusta tai eriste.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Päivitetty 2.3.2018 Tulostettu 7.6.2018

## **Päällystys**

- Valupinnat ylitasoitetaan Fescon käsitasoitteilla.
- lattiamassaa ei suositella jätettäväksi ilman pinnoitusta

## **Jätteenkäsittely**

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottoon.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 2.3.2018 Tulostettu 7.6.2018

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	1 mm:n kerros n. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vedentarve</b>	1,7-2,0 l / 20 kg
<b>Valmista massaa</b>	10-11 l / 20 kg
<b>Olomuoto</b>	jauhe
<b>Sideaine</b>	erikoisementti
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	1,2 mm
<b>Pakkauskoko</b>	20 kg
<b>Varastointi</b>	varastointiaika kuivassa paikassa 12 kk
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+ 10°C
<b>Työstettävyysaika</b>	n. 0,5 h
<b>Päällystettävissä</b>	n. 24 h (+20 c / RH 50%)
<b>Kävelykelpoisuus</b>	n. 3 h
<b>Kovettumisaika</b>	n. 1 vrk + 20°C
<b>Puristuslujuus</b>	28 vrk > 30 Mpa
<b>Vedenkestävyys</b>	vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.