

**MAALITYYPPI** Vesiohenteinen, alkydivahvisteiseen akrylaattisideaineeseen pohjautuva peittosuoja ulkokäyttöön. Tuotteen hieno koostumus antaa peittävän suoja jättäen puun pintakuivoinnin näkyviin. Muodostaa vedenkestävän, mutta hyvin hengittävän pinnan.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 463. Kiiltoryhmä 4.

**KÄYTTÖ** Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille sekä hirsipinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 30 - 35 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
<b>Käytännön riittoisuus</b>	Sahalauta 5 - 7 m <sup>2</sup> /l Höylälauta 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Tiheys</b>	n. 1,2 g/ml
<b>Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH - päällemaalattavissa</b>	2 tunnin kuluttua Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
<b>Kiilto</b>	Puolihimmeä
<b>Värisävyt</b>	Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
<b>Säänkestävyys</b>	Hyvä
<b>Pakkauskoot</b>	<b>Perusmaali 1:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L <b>Perusmaali 3:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvallisuustiedote.

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsitteily ja pohjamaalaus

#### UUSI PUUPINTA:

Puupinta tulisi suojata mahdollisimman pian sen joutuessa säärasitukseen. Vähintään pohjakäsittelyt, kyllästys ja pohjamaalaus on parasta suorittaa jo rakennuskesänä.

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENZA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti.

Puupinta pohjustetaan värittömällä WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Levitys siveltimellä tai ruiskulla. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti.

Pohjustettu puupinta pohjamaalataan joko ohentamattomalla tai 5 - 10 % ohennetulla VISALLA. Annetaan kuivua n. 2 h. Levitys siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Puun katkaisupinnat tulee käsitellä erityisen huolellisesti.

#### AIKAISEMMIN MAALATTU/PUUNSUOJALLA KÄSITELTY TAI VANHA PUUPINTA:

Huonokuntoiset puuosat korjataan tai vaihdetaan. Irtonainen aines, irtoava tai heikosti kiinni oleva vanha maali tai puunsuoja ja harmaantunut tai nukkaantunut pintapuu poistetaan käyttäen esim. kaavintaa, teräsharjausta tai infrapunalämmitintä. Puupinnan tarpeetonta vaurioittamista tulee välttää. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä.

Pinnat pestään RENZA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesuaine harjataan pintaan ja sen annetaan vaikuttaa mahdollisimman pitkään, mutta kuitenkin niin, ettei pinta pääse kuivumaan. Tämän jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja sen annetaan kuivua täydellisesti. Pesun yhteydessä tulee varoa puurakenteiden tarpeetonta kastelemista.

Vauriokohtien paljas puupinta pohjustetaan WOODEX AQUA BASELLA. Annetaan kuivua 1 vuorokausi. Pohjustetut vauriokohdat pohjamaalataan VISALLA. Annetaan kuivua n. 2 h.

### Pintamaalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Suuria yhtenäisiä pintoja maalattaessa tulee värierojen välttämiseksi varata koko pintaa varten riittävästi maalia samasta sävytyserästä ja/tai sekoittaa riittävästi maalia samaan astiaan.

VISA levitetään siveltimellä. Ruiskumaalattaessa märkä maalipinta viimeistellään siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,017–0,021". Pohjamaalatut tai aiemmin maalatut pinnat pintamaalataan 1–2 kertaa pinnan karkeudesta, alustan väristä ja/tai värisävyn peittävytydestä riippuen. Hirsipinnoilla tulee välttää ylipaksuja maalikalvoja.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalauksessa suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

### LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

## EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_2167\_Tuoteseloste.pdf