

**LAKKATYYPPI**

HELO AQUA 80 on kiiltävä vesiohenteinen polyuretaanidispersioon perustuva erikoislakka puupintojen lakkaukseen sisällä.  
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteriymät 512, 531, 641 ja 642. Kiiltoryhmä 2, kiiltävä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.  
Tuote täyttää leluturvallisuudirektiivin 2009/48/EY vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.

**KÄYTTÖ**

Lauta- ja parkettilattiat sekä portaat sisällä, puukalusteet sisällä ja ulkona.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 32 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

Sivellin- tai huopalastalevitys:	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
Mohairlastalevitys:	12 - 15 m <sup>2</sup> /l
Kokonaiskulutus puhtaalla pinnalla:	2 - 3 l/10 m <sup>2</sup>
Kokonaiskulutus aikaisemmin lakatulla pinnalla:	n. 1,5 l/10 m <sup>2</sup>

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**

Pölykuiva ja päällelakattavissa 1 - 3 tunnin kuluttua. Käyttöönottokuiva vuorokauden kuluttua viimeisestä lakkauksesta. Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa noin 1 - 2 viikon kuluttua. Vältä siis kovaa räsitusta kahden ensimmäisen viikon aikana.

**Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto**

Kiiltävä

**Värisävyt**

Väritön  
Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin (kuultavat sävyt).

**Valonkestävyys**

Hyvä. Ei kellastu.

**Pakkauskoot**

0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

---

## KÄYTTÖOHJEET

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Sekoita HELO AQUA 80 huolellisesti ennen käyttöä ja käyttökertojen välillä varoen kuitenkin sekoittamasta ilmaa lakan joukkoon.

Käsittelemättömät parketit ja lautalattiat: Pohjusta 15 % ohennetulla HELO AQUA 80:lla. Käytä sivellintä, lastaa tai telaa. Pintalakkaus tehdään HELO AQUA 80:lla 2 - 3 kertaa siveltimellä tai lastalla. Lakka levitetään puun syiden ja kuvioiden suuntaisesti.

Aiemmin lakatut lattiat: Suositeltavinta on hioa pinnat kokonaan puhtaiksi ja noudattaa edellä mainittua käsittelemättömän parketti- ja lautalattian lakkausohjetta. Mikäli vanha lattiapinta on hyväkuntoinen voidaan HELO AQUA 80 lakka levittää hyvin hiotulle (paperi nro 150 tai hienempi) alustalle pintalakkausohjeen mukaisesti. Tällöin on kuitenkin ennen koko lattian lakkausta tehtävä pienelle alueelle koelakkaus tartunnan varmistamiseksi.

Portaat ja kalusteet: Portaat ja kalusteet on hyvä lakata siveltimellä. Pohjusta tarvittaessa ohennetulla HELO AQUA 80:lla. Tee ensimmäinen sively HELO AQUA 80 erikoislakalla ohuelti ja anna pinnan kuivua vähintään tunnin. Hio pinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Lakkaa pinta toiseen kertaan ja anna kuivua n. 3 tuntia ennen kolmatta lakkausta.

Huom! Säätö- ja säätökohteisiin suosittelemme käyttämään sävytettyä lakkaa sekä välttämään vaakapintojen lakkausta.

## Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

## Varastointi

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1790\_Tuoteseloste.pdf