

COLORIA PANEELIPRO KATTOMAALI

Tuote	Himmeä, vesiohenteinen paneelikattomaali erilaisille kattopinnoille sisällä. Sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.
Käyttö	Soveltuu uusille ja ennen käsitellyille kattopinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Soveltuu myös kiiltäville kovapintaisille kattolevyille (mm. erilaiset laminaatti- ja melamiinipinnat.)
Erityisominaisuudet	Tuote omaa huipputartunnan sekä erittäin hyvän peiton. Ei vaadi kovien tai lakattujen pintojen hiomista ennen käsittelyä. Erinomainen maalattavuus. Hidastaa läpilyöntejä.
Koodi	580
Maalaustarvikeryhmä	MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 311 ja 319.
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,40 kg/litra
Riittoisuus	n. 8 - 10 m ² /litra
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 %
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 25 minuuttia. Päällemaalattavissa n. 2 tunnin kuluttua. Huonoissa ja kosteissa olosuhteissa suositellaan päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä.
Sävy pohjat	Valkoinen. Sävytettävissä värikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus heikkenee mitä tummempaan sävyyn mennään.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Maali on suojeltava jäätymiseltä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan käsittely	<p>Uudet, käsittelemättömät pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Kaavi mahdollinen pihka pois kaapimella. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Tilanteen vaatiessa, käsittele oksakohdat soveltuvalla oksalakalla. Pyri käyttämään oksatonta tai enintään terveoksaista puutavaraa parhaaseen lopputulokseen päästäksesi.</p> <p>Vanhat lakatut tai aiemmin maalatut pinnat: Pese pinnat yleispesuaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Poista irtoava tai huonosti kiinni oleva maali- tai lakkapinta kaapimalla ja hiomalla. Silota tarvittaessa kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p>Kiiltävät ja kovapintaiset kattolevyt: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Pese mahdollisesti likaiset pinnat yleispesuaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Silota tarvittaessa kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>
Maalaus	<p>Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Coloria PaneeliPro Kattomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.</p>
Maalausolosuhteet	<p>Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.</p>
Työvälineet	<p>Telaus, sively, ruiskutus. Vaatii korkeapaineruiskutuksen, suutin 0.020" - 0.023" tai 0.50 mm - 0.58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10 %.</p>
Hoito-ohjeet	<p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p>

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010).

Coloria PaneeliPro Kattomaali sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.