

FT-Kortti

1010 Barokki Saunavaha

Tuote Vesiohenteinen, luonnonvahoja sisältävä, siveltävä nestevaha puupintojen pintakäsittelyyn.

Soveltuvuus Soveltuu paneelien, massiivipuun yms. puupintojen käsittelyyn kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Sisältää luonnonvahoja, jotka suojaavat puupintaa likaantumislta sekä veden imeytymiseltä. Vaha levitetään suoraan puulle puun syykuvion suuntaisesti. Käsiteltäessä pintoja tulee koko pinta käsitellä välttämättä katkoja.

Ominaisuudet **1010 Barokki Saunavahan ominaisuudet:**

- vesiohenteinen
- M1-hyväksytty
- turvallinen käyttää
- muodostaa silkinhimmeän ja luonnollisen pinnan
- imeytyy hyvin puun pintaan eikä jätä kalvomaista pintaa
- kauniit ja luonnolliset sävyt
- sävytettävissä yleisillä sävytyskoneilla
- valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus n. 20 % ennen sävytystä

Tiheys n. 1,00 g/ml

Varastointi 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole syttyvää. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista säilytystä.

Riittoisuus Käytännön riittoisuus: höyläpinta 8-12m²/litra

Lämmönkesto -20 -- +120°C

Kuivumisaika +23°C, RH%50. Käsitelty pinta on kosketuskuiva n. 1 tunnin kuluttua ja uudelleen värjättävissä tai pintalakattavissa n. 3 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin. Lämpökäsittely nopeuttaa kuivumista huomattavasti.

Levitystavat Ruiskutus, sively tai pyyhintä.

Kiiltoryhmä Himmeä, ei tarkkaan määriteltävissä.

Sävytys Voidaan sävyttää yleisillä sävytysjärjestelmillä.

Maalaustuoteryhmä 711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön.

VOC (cat A/e) 130g (2010), Barokki Saunavaha sisältää VOC max. 15g.

Ohenne Vesi

Työvälineiden pesu Vesi

Pakkauskoot 0,9, 2,7, 9 ja 18 litraa.

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 10°C, ilman kosteus alle 80%.

Käsittelyohje Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita liasta ja rasvoista. Poista pinnoilta irtoava puuaines. Käsiteltäessä aiemmin käsitellyjä pintoja on suositeltavaa tehdä koekäsittely näkymättömälle pinnalle ennen varsinaista käsittelyä. Mikäli pinta on aiemmin käsitelty useampaan kertaan saunasuojalla tms. kalvoa muodostavalla aineella on varmempaa käyttää käsittelyyn LVC Saunasuojaa tai LVC Paneelilakkaa. Paras lopputulos Barokki Saunavahalla saavutetaan käsiteltäessä uutta tai aiemmin käsittelemätöntä puupintaa. Tällöin tuote saadaan imeytymään parhaiten puuhun antaen tasaisen värjäytymisen. Haluttaessa voidaan käsitellä uusia voimakkaamman värisävyä

FT-Kortti

saamiseksi. Sekoita Barokki Saunavaha huolellisesti ennen käyttöä sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita sitä myös tarpeen vaatiessa työn aikana. Tuote saavuttaa lopullisen värinsä kuivuttuaan. Lopulliseen väriin vaikuttavat puun oma väri, hionta, puun kosteus ja aineen leiviyttäminen. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa olosuhteisiin, työtapoihin tai -menetelmiin, vastaamme tuotteen laadusta ja takaamme että se täyttää korkeat laatuvaatimuksemme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen vaha toimitetaan ongelmajätetepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut vaha on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus Ei syttyvä.

Kuljetus Ei VAK luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä.

