

MAALITYYPPI Täyshimmeä akrylaattipohjainen vesiohenteinen ulkomaali puupinnoille. NORDICA MATT:n himmeä ja kova pinta hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä ja värisävynsä erittäin pitkään. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

KÄYTTÖ Uudet ja aikaisemmin akrylaatti- ja öljymaaleilla maalatut puupinnat sekä teollisesti pohja- ja/tai välimaalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystäänaluset ja vuorilaudat.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus N. 36 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus 5 - 8 m²/l

Tiheys 1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- kosketuskuiva 1 tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa 4 tunnin kuluttua

Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto Täyshimmeä

Värisävyt Perusmaali 1 (valkoinen), perusmaali 3, perusmaali 5 (punainen) ja musta valmissävy
Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Säänkestävyys Erittäin hyvä.

Pakkauskoot
Perusmaali 1: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Perusmaali 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Perusmaali 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Musta valmissävy: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Huonokuntoiset puuosat uusitaan. Irtonainen aines, lika ja pöly poistetaan. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan. Pinta pestään RENSA FASADE julkisivu- ja homepesuaineella.

Maalinpoistossa tulee käyttää erityistä huolellisuutta. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa kokonaisuudessaan vaikka maalikalvo vaikuttaisikin päällisin puolin ehjältä.

Maalinpoistossa käytetään kaavintaa, teräsharjausta tai polttokaavintaa (esim. kuumailmapuhallin tai infrapunalämmitin). Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoaineita tai suihkupuhdistusta.

Ruosteiset teräsoosat puhdistetaan: hionta, teräsharjaus, tms.

Pohjustus

Paljas puupinta pohjustetaan värittömällä WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Jos kyseessä on vanha öljypohjustettu tai öljymaalattu puupinta, käytetään liuoteohenteista WOODEX BASE pohjustepuunsuojaa.

Pohjamaalaus

Pohjustettu puupinta pohjamaalataan NORDICA PRIMER pohjamaalilla.

Jos kyseessä on vanha öljypohjustettu tai öljymaalattu puupinta, käytetään 10-15 % ohennettua liuoteohenteista PUUPOHJA pohjamaalia.

Ruostuvat teräsoosat pohjamaalataan FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Myös teollisesti pohja- ja/tai välimaalattun puutavaran katkaisupinnat tulee pohjustaa ja pohjamaalata ennen pintamaalausta.

Pintamaalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä 5 - 10 tilavuusprosenttia.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntyminen.

Maali levitetään siveltimellä. Käytettäessä korkeapaineruiskua tulee maalipinta tasoittaa ja viimeistellä siveltimellä. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,015 - 0,019".

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalustyön ja maalin kuivumisen aikana (huomioitava myös maalausta seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1996_Tuoteseloste.pdf