

COLORIA HIRSI- JA PANEELIMAALI

Tuote	Vesiohenteinen, himmeä ja hengittävä hirsi- ja paneelimaali. Hirsi- ja Paneelimaalin sideaineena toimii uusiutuva luonnonöljy, joten tuote on täysin muoviton ja vesihöyryäläpäisevä. Se on hajuton myös maalattaessa eikä siitä aiheudu haitallisia päästöjä huoneilmaan. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1- ryhmään.
Käyttö	Tuote on tarkoitettu massiivihirrelle, hirsipaneelille ja puupaneelipinnoille sisätiloissa. Voidaan käyttää myös kylmilleen jäävissä kesämökeissä. Tuote soveltuu sekä puupuhtaalle että aiemmin käsitellyille, myös lakatuille hirsi- ja paneelipinnoille.
Koodi	290
Maalaustarvikeryhmä	313, 319 (MaalausRYL2012)
Pesunkestävyys	Puhdistuksenkestävä
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus) himmeä
Tiheys	n. 1,30 kg/litra
Riittoisuus	5 - 8 m ² /litra, riippuen käsiteltävästä pinnasta.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus-%
Kuivumisaika	Pölykuiva noin 1-2 kuluttua. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.
Sävy pohjat	Valkoinen (A). Sävytettävissä olemassa olevien sävykarttojen mukaisesti.
Lämmönkesto	~100 C°
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)	Sd H ₂ O <0,34 m
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Varastointi ja kuljetus	Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan käsittely	<p>Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Käytä Dalapro Wood Finish-tasoitetta tai vastaavaa tarvittaessa. Hio kuivunut tasoitteepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p>Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat yleispesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Poista irtoava maalipinta. Silota kolot Dalapro Wood Finish tasoitteella tai vastaavalla. Hio kuivunut tasoitteepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>
Maalaus	<p>Öljysideaineensa johdosta Hirsi- ja Paneelimaalissa tapahtuu herkemmin väripigmenttien painumista purkin pohjalle ja erottumista sideaineesta. Maali tulee siis sekoittaa hyvin aina ennen käyttöä sekä maalaustyön aikana. Maalaa 1 - 2 kertaa Hirsi- ja Paneelimaalilla kohteen tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.</p>
Maalausolosuhteet	<p>Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.</p>
Työvälineet	<p>Sively, telaus tai korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 - 0,58 mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 %.</p>
Hoito-ohjeet	<p>Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa, kovuutensa ja kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistaa pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.</p> <p>Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.</p>
Ympäristöhaittojen ehkäisy	<p>Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.</p>

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettäessä.

VOC-vapaa / VOC-fri / VOC-free